<JP1993-503317 / Partial Translation>

SUMMARY OF THE INVENTION

The present invention provides a gaseous deposition source for providing a deposition material that emanates from a crucible having multiple thin film heating elements thereon each pair of which is separated by an insulating layer. The deposition source may have a crucible having a cover thereon with one or more apertures therein and one or more heating elements on that cover about such an aperture. These heating elements are thin film heating elements, and further such elements can be provided about the crucible as a source of heating for the deposition material therein. Multiple ones of these heating elements can be provided in layers for each with an insulating layer therebetween. Substrate heaters can also be formed with such heating elements on a base.

① 特許出願公表

⑫ 公 表 特 許 公 報(A)

平5-503317

❸公表 平成5年(1993)6月3日

@Int. Cl. ⁵ C 23 C 14/24 識別記号

广内整理番号 7308-4K 審 査 請 求 未請求 子備審査請求 有

部門(区分) 3(4)

(全 9 頁)

60発明の名称

堆積ヒーター

頭 平2-513187 ②特

願 平2(1990)9月7日 8820世

❷翻訳文提出日 平4(1992)3月12日 ⑩国際出願 PCT/US90/05074

匈国際公開番号 WO91/04348

@国際公開日 平3(1991)4月4日

優先権主張

@1989年9月13日@米国(US)®406,785

チャウ, ローレン エー。 個発 明 者

アメリカ合衆国、55343 ミネソタ州、ミネトンカ、パイアネス

ロード 2317

チャウ, ローレン エー。 勿出 願 人

アメリカ合衆国、55343 ミネソタ州、ミネトンカ、パイアネス

ロード 2317

の代 理 人

弁理士 平木 道人 外1名

配指定国

AT(広域特許), BE(広域特許), CA, CH(広域特許), DE(広域特許), DK(広域特許), ES(広域特 許),FR(広域特許),GB(広域特許),IT(広域特許),JP,LU(広域特許),NL(広域特許),SE(広域 特許)

請求の範囲

1. 内部に初期の相で供給される材料から複数の閉口を通し てガス状の材料流を発生することのできる材料堆積ソースで あって、放ソースは、

内部に上記初期の相の上記材料を選択的に配置することの できる閉じ込めシェル手段を有し、玻閉じ込めシェル手段は 流れ開口を有している、坩堝手取と、

上記閉じ込めシェル手段の上記流れ開口を覆うように上記 坩堝手段に対して適合することができる開口カバー手段とを 含み、

上記開口カバー手段は、各々選択された配向および断面積 を有する複数の質通開口を有し、さらに上記開口付近を選択 された温度に維持できるように上記開口の選択されたものの 回りおよびそれらの間に第1の薄膜電気加熱要素が形成され ている材料堆積ソース。

- 2. 上記開口カバー手段は凸形状の表面を有し、そこを貫通 して上記開口が延びている請求項1記載の装置。
- 3. 上紀開口は上紀開口カバー手段の表面を貫通して延び、 該表面と直角以外の角度で交差している請求項 1 記載の装置。
- 4. 上記開口カバー手段上に、第2の薄膜電気加熱要素が、

上記開口の選択されたものの回りおよびそれらの間であって、 かつ上記第1の薄膜縄気加熱要素の上方に、絶縁層によって **該第1の薄膜電気加熱要素から分離されて設けられている請** 求項1記載の装置。

- 5. 上記開口カバー手段は、その上に形成された薄膜熱電対 手段を有している請求項1記載の装置。
- 6. 上記開口カバー手段は、上記第1の薄膜電気加熱要素の 大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる 方向に延びる半島状の第1のタブ部分を有し、上記第1の薄 膜電気加熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そこ で電気エネルギー源への接続に適合した電気リード線への接 統に適合されている請求項1記載の装置。
- 7. 上記坩堝手段中の上記閉じ込めシェル手段は、その回り に形成され、かつ上記閉じ込めシェル手段の内部部分および 該内部部分中に配置された上記材料を加熱できるように位置 づけられた第2の薄膜電気加熱要素を支持している請求項1 炉敷の袋園。
- 8. 上記開口カバー手段上に、第2の薄膜電気加熱要素が、 上記開口の選択されたものの回りおよびそれらの間であって、 かつ上記第1の薄膜電気加熱要素の上方に、絶録層によって

該第1の薄膜電気加熱要素から分離されて設けられている精 攻項2 記載の鉄匠。

- 9. 上記開口カバー手段上に、第2の薄膜電気加熱要素が、 上記開口の選択されたものの回りおよびそれらの間であって、 かつ上記第1の薄膜電気加熱要素の上方に、絶縁層によって 該第1の薄膜電気加熱要素から分離されて設けられている譜 水項3記載の装置。
- 10. 上記開口カバー手段は、上記第1および第2の薄膜電気加熱要素の大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる方向に延びる半島状の第1のタブ部分を有し、上記第1の薄膜電気加熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そこで電気エネルギー液への接続に適合した電気リード線への接続に適合されているとともに、上記開口カバー手段はまた、上記第1および第2の薄膜電気加熱要素の大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる方向に延びる半島状の第2のタブ部分を有し、上記第2の薄膜電気加熱要素の一部は上記第2のタブ部分上に延び、そこで電気エネルギー液への接続に適合した電気リード線への接続に適合されている請求項4記載の装置。
- 11. 上記閉じ込めシェル手段は、上記第2の薄膜電気加熱

上記開じ込めシェル手段の上記流れ開口を覆うように上記 坩堝手段に対して適合することができる開口カバー手段とを 含み。

上記開口カバー手段は、実質的に上記坩堝手段の内部領域 中へ延びる1つの黄通開口をその一部分に有し、さらに上記 開口付近を選択された温度に維持できるように上記開口の回 りに第1の薄膜電気加熱要素が形成されている材料堆積ソー

- 16. 上記開口カバー手段上に、第2の薄膜電気加熱要素が、 上記開口の回りであって、かつ上記第1の薄膜電気加熱要素 の上方に絶録層によって該第1の薄膜電気加熱要素から分離 されて設けられている請求項15記載の装置。
- 17. 上記閉口カバー手段は、上記第1の薄膜電気加熱要素の大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる方向に延びる半島状の第1のタブ部分を有し、上記第1の 薄膜電気加熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そこで電気エネルギー顔への接続に適合した電気リード線への接続に適合されている請求項15記載の装置。
- 18. 上記坩堝手段中の上記閉じ込めシェル手段は、その回りに形成され、かつ上記閉じ込めシェル手段の内部部分およ

要素の大部分を支持し、かつその部分から離れる方向に延び 出た半島状の第1のタブ部分を育し、上記第2の薄膜電気加 熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そこで電気エ ネルギー顔への接続に適合した電気リード線への接続に適合 されている請求項7記載の装置。

- 12. 上記閉じ込めシェル手段は、その上に形成された薄膜 熱環対手段を有している請求項7記載の装置。
- 13. 上記坩堝手段中の上記閉じ込めシェル手段は、その回 りに、上記第2の薄膜加熱要素の上方に絶縁層によって該第 2の薄膜加熱要素から分離されて形成された第3の薄膜電気 加熱要素を支持している請求項7記載の装置。
- 14. 上記電気リード線は高温セラミックコンパウンドによって上記第1および第2のタブ部分に結合されている請求項 10記載の装置。
- 15. 内部に初期の相で供給される材料から閉口を通してガス状の材料流を発生することのできる材料堆積ソースであって、 放ソースは、

内部に上記初期の相の上記材料を選択的に配置することの できる閉じ込めシェル手段を有し、該閉じ込めシェル手段は 流れ開口を有している坩堝手段と、

び該内部部分中に配置された上記材料を加熱できるように位置づけられた第2の薄膜磁気加熱要素を支持している請求項15記載の装置。

- 19. 上記開口カバー手段は、その上に形成された薄膜熱発 対手段を有している請求項15記載の装置。
- 20.上記開口カバー手段は、上記第1および第2の薄膜電気加熱要素の大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる方向に延びる半島状の第1のタブ部分を有し、上記第1の薄膜電気加熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そこで電気エネルギー源への接続に適合した電気リード線への接続に適合されているとともに、上記開口カバー手段はまた、上記第1および第2の薄膜電気加熱要素の大部分を支持している上記開口カバー手段の部分から離れる方向に延びる半島状の第2のタブ部分を有し、上記第2の薄膜電気加熱要素の一部は上記第2のタブ部分上に延び、そこで電気エネルギー源への接続に適合した電気リード線への接続に適合されている請求項16記載の装置。
- 2 1. 上記坩堝手段中の上記閉じ込めシェル手段は、その回 りに、上記第2の薄膜加熱要素の上方に絶縁層によって披第 2の薄膜加熱要素から分離されて形成された第3の薄膜電気

加熱要素を支持している請求項18記載の装置。

22. 内部に初期の相で供給される材料からガス状の材料流 を発生することのできる材料堆積ソースであって、額ソース は、

内部に上記初期の相の上記材料を選択的に配置することの できる閉じ込めシェル手段を有し、筬閉じ込めシェル手段は 流れ開口を有している坩堝手段と、

上紀閉じ込めシェル手段によってその回りに支持され、上記閉じ込めシェル手段の内部部分および接内部部分中に配置された材料を加熱できるように位置づけられた第1の薄膜電気加熱要素と、

上記閉じ込めシェル手段によってその回りであって、かつ 上記第1の薄膜電気加熱要素の上方に、絶録層によって該第 1の薄膜電気加熱要素から分離されて支持されている第2の 薄膜電気加熱要素とを含む材料堆積ソース。

23. 上記聞じ込めシェル手段は、上記第1および第2の薄膜電気加熱要素の大部分を支持し、かつその部分から離れる方向に延び出る半島状の第1のタブ部分を有し、上記第1の 薄膜電気加熱要素の一部は上記第1のタブ部分上に延び、そ こで電気エネルギー源への接続に適合した電気リード線への 接続に適合されている請求項22記載の装置。

2 4. 上記電気リード線は高温セラミックコンパウンドによって上記第1のタブ部分に結合されている請求項2 3 記載の 装置。

25. 第1の主要表面を育するプレート手段と、

上記第1の主要表面上に配置された第1の薄膜電気加熱要素と、

上記第1の薄膜電気加熱要素の上方に、絶縁層によって接 第1の薄膜電気加熱要素から分離されて上記第1の主要表面 上に設けられた第2の薄膜電気加熱要素とを含む、堆積の間 中比較的均一な熱を基板に供給するための基板ヒーター。

明細音

発明の名称

堆積ヒーター

発明の詳細な説明

発明の背景

本発明は堆積 (デポジッション: deposition) ソース、より詳細には、選択された材料の上質な薄膜を作るためのソースに関する。

近年、薄膜を用いた電子および磁気デバイスが市場でます ます重要になってきている。そのような膜の成膜精度に対す る要求も増しているので、そのような膜をより高精度に作る ための多くの方法が開発されている。その中には化学蒸着法、 分子ビーム・エピタキシー法などが含まれる。

そのような方法の成功は、選択された基板上に堆積または 沈積すべき原子または分子のソースである噴散セル (effusion cell) にかなりの程度まで依存する。このよう な噴散セルは、典型的には、高真空中に維持されている間高 温に耐えることのできる高純度材料で作られた坩堝 (cruclble) を有する。前記ピームを形成すべき材料は、通 常気相以外の相でその中に入れられる。ピーム形成材料をガ ス状態に変換することが要求されるセルの管通の使用法においては、坩堝構成材料は、1500°Cのオーダーの高温および典型的には10⁻¹⁰トールの東空中で使用できるように選択される。基板上に堆積されている層が著しく汚染されるのを避けるためには、そのような材料からのアウトガス、およびそのような湿度および真空での分解が、いずれも回避されなければならない。基板に衝突する種々の原子および分子の存在および密度は、堆積中の層の組成に直接的な影響を及ぼす。

噴散セルから選択された基板に衝突する原子または分子ピームのフラックスは、セルの坩堝内に入っているピーム材料の蒸気圧の直接(direct)関致である。この蒸気圧はさらに坩堝内の湿度に依存し、しかもフラックスが湿度に対して指数的な関係を有するので相当に強く依存する。したがって、数分の一度の温度でもピームフラックスを著しく変化させることができる。その結果、堆積すべき層の組成および厚みを再現可能にするためには、坩堝を一定の温度に正確に維持することが必要とされる。

しかし、坩堝内を前述のような一定温度に維持すること、 および坩堝構造からのアウトガスまたは分解による汚染を回 避することには機多の困難がある。現在の地積ソースは、典型的には坩堝の回りに坩堝から一定距離だけ離して配置された蛇行導電性加熱を素を育し、坩堝の加熱はほとんど伝導のないこのような環境で主に放射によって行われる。このような加熱要素は、しばしば坩堝の形状に適合しない形状となるように拘束されるために、加熱効率の低下をもたらす。加えて、その結果ヒーター温度は坩堝を昇湿することが望まれる温度よりかなり高くなり、その状態ではヒーター要素からのアウトガスが増え、また寿命も短かくなる。加熱要素に不均一な空間分布があると坩堝にホット領域とコールド領域ができ、一様な温度の適成が困難になる。

そのような坩堝に許容される設計選択肢は、加熱要素を坩堝の回りに配置する際に考慮することが必要な要件によってしばしば制限される。坩堝は通常ビームが出射すべき位置に比較的大きな開口を有し、その結果その開口を通して相当の放射損失が起こり、その付近の坩堝内部温度が低下する。この状態は、坩堝の内部に供給されているビーム形成材料の不均一な加熱をもたらす。従って、内部により均一な温度を維持できる坩堝を提供する堆積ソースが望まれている。加えて、使用中に構成要素から放出されるアウトガスの少ない堆積ソ

第2図は、分離して示された構成要素を結合した状態で示す第1図の断面図、

第3図は、第2図の一部の部分断面図、

第4図は、本発明の一構成要素の上面図、

第5図は、第4図の一部の断面図、

第6図は、第4図の一部の代案の断面図、

第7回は、本発明の別の実施例の第2回に相当する断面図である。

好適実施例の詳細な説明

第1図は、噴散セルに使用される高温坩堝10、および坩埚10から分離して示されているそのカバー11の斜視図である。坩堝10は、底部に一対の電気端子部分12および13を備える幾分円錐形のものとして、第1図には示されている。加えて、第1図の坩堝は内層および熱電対手段14を見せるために外層の一部を切除して示されている。

同様に、カバー11はたこから延びる4つの端子部分15, 16, 17および18とともに示されている。加えるに、カバー11は、黄通する多数の開口19を有する。

第1図の構造物の断面図が、カバー11を坩堝10上に配置した状態で第2図に示されている。坩堝10は、壁厚が典

ースを提供することが望まれている。さらに、指向性の良い 材料ビームを発生することのできるソースが望まれている。 加熱された基板が用いられる堆積プロセスにおけるさらに別 の関心事は、その加熱の一様性およびその加熱のために使用 されているヒーターからのアウトガスである。

発明の概要

本発明は、各対が絶録層によって分離された複数の薄膜加 熱要素をその上に有する坩堝からガス状の堆積材料を発生さ せる堆積ソースを提供する。堆積ソースはその上にカバーを 備える坩堝を有することができ、該カバーは1または複数の 関口を備え、また該閉口の回りのカバー上に1または複数の 加熱要素を育する。これらの加熱要素は薄膜加熱要素であり、 さらにそのような要素を坩堝内の堆積材料のための加熱源と して坩堝の回りに設けることができる。これらの加熱要素の 複数のものを、各々の間に絶録層をはさんだ層状のものとし で構成することができる。基板ヒーターもベース上のそのよ うな加熱要素で形成することができる。

図面の簡単な説明

第1図は、構成要素を互いに分離し、一つの構成要素の一 部を除去した本発明の一実施例の斜視図、

型的には1.0mmの高純度の熱分解(pyrolytic) 窒化ホウ素で作られた、内側の円錐形状の閉じ込めシェルすなわち閉じ込め容器20から形成されている。この壁厚は、上述のような、使用時の高温状態でシェル20に適当な強度を付与するのに十分である。シェル20は選択された相で内部に供給される選択された材料の溶験物21を有し、加熱によってそこから蒸発が起こりカバー11を通るガス状拡散の基礎が与えられる。ある場合には、材料21は適当なソースからシェル20の内部にすでにガス状態で供給され、シェル内でさらに加熱される。シェル20の外側には、シェル20の外側には、シェル20の外側を面上およびその周りに螺旋状に配置された第1層加熱要素22が形成されている。シェル20の半島状のタブ部分が加熱要素22の一部を伴って底部から外側に延び、電気的端子部分12を形成する。

加熱要素 2 2 は周知の化学蒸着法を用いてシェル 2 0 の外側表面上に付着された熱分解グラファイトで作られ、その堆積は 0.1 から数 5 ルの典型的厚さになるまで継続されて加熱要素 2 2 の厚さが定められる。熱分解グラファイトの堆積の後、得られたグラファイト表面は周知のプロセスによって選択的にマスクされ、選択された非マスク部分はこれも周知

のプロセスを用いてエッチング除去される。その結果、シェル20の外側表面上およびその回り、ならびに端子部分12を含む坩埚10の上に螺旋状に配置されたヒークー要素22が残される。他のヒーター位置形状を代わりに用いることもできる。

加熱要素22の選択された厚さは、通常幾何学的制約によって加熱要素に負わされた制限のもとでの電気的な考察および熱的不整合の考察によって定められる。加熱要素22の全抵抗は、電源によって両端に供給される電圧の値に適合し、しかるべく定められた加熱要素の厚さで十分な加熱が保証されるような値に選択される。

加熱要素 2 2 は、同様に周知の化学蒸著法によって再度形成された熱分解窒化ホウ素でできた電気絶録層 2 3 によって包まれている。絶録層 2 3 は、加熱要素 2 2 と絶録層 2 3 の外側表面上に設けられるべき導体との間に電気的短絡を形成することのあるピンホールが残ることを防ぐのに十分な1.0 から数ミルの厚さに堆積される。さらに、絶録層 2 3 は、たとえ加熱要素 2 2 およびそのような他の外側表面導体が非常に大きな電圧差で動作されたとしても、絶録破壊が生じないように十分に厚くなければならない。

シェル20に密接した熱源によるこの均一な加熱は、加熱 要素22および24が他の方法によるよりも低い温度で作動 することを許容し、従ってこれらのヒーターの寿命を延長す る。加えるに、これらのヒーターからのアウトガスが減少す るので、選択された基板上に堆積される層の汚染が少ない。

第1層加熱要素22および第2層加熱要素24は、電気的に互いに並列に動作させることも、あるいは互いに直列に動作させることもできる。あるいは、各々を互いに独立に動作させてもよい。多層ヒーター(2層以上设けることもできる)の使用は、一層の加熱要素をいかに幅広にまたは厚くできても限界のある空間的な制限および熱的不整合の問題がたとえあったとしても、所望の実効抵抗が得られるように加熱要素の結合体に対する電気的バラメータを変更することを許容する。

第1図および第2図の装置は、ただ2つの端子部分12お よび13が利用可能なものとして示されているので、電気的 直列装置として示されている。これは、加熱要素24の一部 が絶録層23を貫通するようにした"フィードスルー"の使 用によって、内側加熱要素22と電気的に接続可能とされて いる。それは第2図の右上部分に示されており、さらに第2 次に、第2層加熱要素24が、再び周知の化学落着法を用いて絶縁層23上に投けられる。再び、熱分解グラファイトがヒーター要素24として堆積され、次にシェル20に最も近い加熱要素22の連続するルーブ間の少なくとも間隙上に位置して加熱要素24が残るようにその堆積物がマスクされエッチングされる。このようにして加熱要素24は、加熱要素22の隣接するルーブ間の間隙中に熱を与え、全体としてシェル20の円錐状壁に沿ったより均一な熱源となり、シェルの内部およびシェルの内部に入っている溶融物およびそこから蒸発したガスとしての初期相の材料21に熱を与える。

加熱要素 2 4 の微小部分は、シェル 2 0 から外側に形成された半島状のタブ部分上に突出して设けられ、端子部分 1 3 を形成する。ワイヤーの外部結合は、酸化イットリウム、ジルコニアおよび窒化ケイ素を配合した既知の結合コンパウンドなどの高温セラミック結合コンパウンドを用いて一方を他方に結合することにより、この端子部分および端子部分 1 2 で行うことができる。あるいはその代りに、高温ファスナーを用い、各ファスナーを図示されている孔に挿入することにより、外部ワイヤーをこれらの端子部分に結合することができる。

図の一部分の拡大断面図である第3図に詳細に示されている。 この電気的相互接続が、端子部分12および13の間で内側 加熱要素22および外側加熱要素24を電気的直列状態にす

内側加熱導体22および外側加熱導体24に適当な電流を流すことにより坩堝10の運転中に到達された温度は、第1図の左側および第2図のシェル20の左側に図示されている 薄膜熱電対14の存在を介して正確にモニターすることができる。 熱電対14を構成するための重量した一対の薄膜の適当な一つに各々接続された一対のワイヤーは、第2図に熱電対から延長して図示されている。

シェル20の外側のこれらの構造は全て、最後に既知の化学蒸着法を用いて、1.0から数ミルの厚さに再び堆積された熱分解室化ホウ素の保護層25によって被覆される。保護層25は、その下の外側導体24が外気に曝されるとき、後に坩堝の運転温度でアウトガスとして放出されることがあるガス状不純物を吸着するのを防ぐ。さらに、外側ヒーター24中の熱分解グラファイトは、保護層25がなければ、高英空に排気された後でさえもその近くに出現する残留分子と反応することがある。シェル20の外壁上に図示されている

全ての構造は、明瞭にするために厚さを非常に誇張して図示 されていることに注意すべきである。

第1図および第2図のシェル20の外側に示されているこの構造は、選択の関題としてそこに位置づけられて図示されている。代わりに、まったく同様の構造をシェル20の内側に設けることができる。加熱導体22および24は、シェル20から延びている12および13のような端子部分に届くように、シェル20の上級部を越えてまたはシェル20を貫通して十分延長することができる。

坩堝10は、第1図および第2図には円錐状の形状で図示されているが、他の形状も可能であり、閉じ込め容器の内壁または外壁上に直接堆積された薄膜ヒーターの使用によって、なお一層実現可能になる。閉じ込め容器は、例えば、噴散閉口の近くに細くて開放したネックを持たせて花びん状の形状に形成することによって、噴散閉口に違する前の流れを较ることができる。容器は、そこから噴散閉口を形成するように"じょうご"状に開き、それによって出力閉口を通る放射損失を減少させる。そのような構造にした場合の温度均一性は、坩堝10の"較り(necked down)"部分の近くに内側加熱要素22または外側加熱要素24を設けることによって高め

スが完了する前または完了した後のいずれかに行うことができる。

第2図および第4図に示されているように、内側加熱要素22'および外側加熱要素24'の夫々の両端は、その上にカバー11が作られている基板から下向きに外方に延びている半島状のタブ部分に配置された対応する一対の端子部分の上に達している。外側加熱要素24'の両端部は端子部分15および18上で終わり、内側加熱要素22'の両端部は端子部分16および17上で終わっている。外部配線の結合は、高温セラミックコンパウンドを用いて互いに結合することによってこれらの端子部分で行うことができる。あるいは、高温ファスナーを用い、そのファスナーを図示されている孔に挿入することにより、外部配線をこれらの端子部分に結合することができる。上述の熱電対14と同じ種類の別個の薄膜熱電対をカバー11中に設けることができる。

カバー11の使用は坩堝10の開口からの放射損失を著しく減少させ、坩堝10の内部のビーム形成材料をいたる所一定温度に非常に近い状態に保つ。このようなカバーを坩堝10中の気相材料の噴散開口すなわち出口上に配置すると、坩堝中にかなり高い蒸気圧が発生され、それは比較的均一な

られる。さらに、この細い関口を通る "じょうご" 状に開い た部分にも加熱要素を設けることができ、それは坩堝の絞ら れた部分から噴散するガス状材料に基づく分子ビームの形成 に役立つであろう。

そのような結果を達成するためのより直接的な手段は、第 1 図に図示され、また第2 図および第4 図にさらに詳しく図 示されている穴閉きカバー11用いることである。第4 図は、 貫通する閉口19を有するカバー11の上面図である。閉口 19の回りの番板20'上には、破線で示されている内側加 熱要素22'およびそれと異なる破線で示されている外側加 熱要素24'を含むさらに2つの薄膜加熱要素が形成されて いる。これら2つの加熱要素は、熱分解窒化ホウ素からなる 総緑層23'によって同様に分離されており、加熱要素22' はカバー11に用いられている熱分解窒化ホウ素熱板上に直 接形成されている。再び、熱分解窒化ホウ素外側保護層25' が、第2 図および第4 図に示されているその下の構造を被覆 している。

カバー11に使用される拡板20°上へのこの構造の形成は、坩堝10を形成する際のシェル20の外側構造の形成と同じ方法で行われる。開口19の形成は、そのようなプロセ

温度と相俟って、一定かつ再現可能な分子ピームフラックス を発生させ、その結果より一様な堆積が得られる。

カバー11の設置は、ビーム形成材料の"スピッティング(spitting)"または"スピリング(spitling)"を防止するストッパとして作用する。そのような現象は、内部に捕捉されたガスまたは表面の揮発性コンパウンド(compounds)によって、あるいは表面張力で坩堝の壁に沿って"はい上がる(creeping)"材料によってきえもビーム形成材料中に発生し、選択された基板上に堆積されている薄膜中にしばしば欠陥を生じさせる。このようにして、カバー11の設置は、上述のような望ましくない結果を排除する。

カバー11上に独立して设けられた内側加熱要素22' および外側加熱要素24'は、カバー11を坩堝10と異なる 温度、特に坩堝10より高い温度で動作させることを可能に する。カバー11をそのような高温にすると、ビームフラックスに望ましくない変化を容易に与える、開口19から噴散しているビーム形成材料の凝縮が防止される。さらに、保護 暦25'による加熱要素22'および24'の被覆は、加熱要素22'および24'を浮膜堆積中の基板に直接露出させないようにする。このことによって、これらの加熱要素の加

特表平5-503317 (7)

熱によって生じる不純物が堆積中の膜に混入されることが回 **遊**される。

第5図および第6図は、材料ビームの空間分布を制御するための、カバー11またはそこに設けられた関口19の形状の2つの例を示す。第5図は、平坦な態様のカバーブレート11中に形成された開口19を示している。しかし、この態様における開口19は、開口19を通って濁出するビーム形成材料がビームを収束させるような主速度成分を有するように、カバー表面の垂線に対してある角度をなしてカバー表面に交差している。これに対して、開口19をカバー11の表面の対応する局所的垂線に平行にした状態で、カバー11も坩堝10の内部に対して凸形状とすることができる。この場合も同様に、ビームは噴散セルから離れたある点に収束するようになる。


第7図には、基板20°上に形成された代案のカバーブレート11'が示され、このカバーブレート11'は、艳緑層23°によって分離され、保護層25°でその上を被覆された内側加熱要素22°および外側加熱要素24°を育する。加熱要素22°および24°は、第2図および第4図におけるように相互に大略垂直ではなく、むしろ一方が他方の隣接


部分間の間瞭に位置しており、相互に大略平行である。第7 図では、内側加熱要素 2 2 は端子部分 1 5 に終わる蟷部 を有し、外側加熱要素 2 4 は端子部分 1 7 に終わる蟷部 を有する。これらの構造部分の各々は、第1 図および第2 図 に示されている対応する構造部分と同様に形成される。


単一の開口19'がカバー11'の中心部分に、坩堝10 の内部に向かって内側に延びる切頭円錐として形成されている。開口19'に対するこの配置も、材料ビームに指向性および十分な体積の流れを与えることができ、加えてそれが坩堝10の内部に位置しているために、ある状況においては、この開口位置でより均一な加熱を行うことができる。


もし関ロ19を省略すると、カバー11は材料の堆積を行うべき基板を加熱するための平板ヒーターとして用いることができる。複合加熱要素22'および24'は、この構造全体にわたる非常に優れた温度均一性を与える。さらに、最終構造における加熱要素の被覆は、そこからのアウトガスの発生を防ぐ。

本発明を好適実施例を参照して説明したが、この技術に熟 錬したものは、本発明の精神および範囲を逸脱することなく その態様および細部を変更できることを理解するであろう。









L CLEBRICATION OF BURSLEY MATTER to invest confidence former agreements agreement to invest agreement agreement agreement investigation of the investigation Of FEELD'S STANCHED

Wordings Description Sequences

East factor Section

Consideration Section 219/436, 438, 451, 463, 467, 457, 444, 459, 464, 392/388, 389,403 AN DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT!

COURSE! CONSIDERED COSE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE CONSIDERATE TO THE PROPERTY OF THE COSE OF THE COS Y US.A. 4.543.467 (Eiazie) 24 September 1985. See Col.5. 1, 15 lines 25 - 30. Y US, A, 3,525,452 (Hofmann) 25 August 1970. See Col. 2, 22 . line 56 - Col. J, line 49. A ! US, A. 3,806,701 (Scott) 23 April 1974. See Figure 1. 22 - 24 A US, A, 4,146,774 (Fraes) 27 Merch 1979. See Figure 2. 1 - 21 A US, A. 4,061,800 (Anderson) O6 December 1977. See entire Documents. A US, A. 1,895,492 (Shapleigh) 31 January 1933. See Figure 2. A . US. A. 1,402,585 (Epstein) 03 January 1922. Sec ! Figure 3. "O' gocument televing to on and distinction, was, ashmenon or other reads"

"F accument application prior to the informational filling data but fate than its private after claimed. 24 APR 1991 For Manager Marketto Notations
For Marketto Marketto Notation
Teresa Halberg Intrinscriptional privilege

	teleraphyangi Aughiesian ma PCI/U	590/05074
	HALE COMBIDERED TO SE REFERMAL CONTINUED LYDE AND ENTEL!	
Cereson .	Crimen at Decement, " wer mentainen, where expressing of the interest pressent to	Printed to Comm we to
Y	US. A. 3.118.042 (Parker) 14 January 1964. See entire Document.	25
Y	US, A. 3.539.768 (Eisler) 10 Novembar 1970. See Figure B.	25
٨	US, A, 3,119,918 (Simon) 28 January 1964. Sem entire Document.	25
٨	US, A. 3,177,345 (Plumet) O5 April 1965. See entire Document.	25
	•	
	ı	

te pr	PCT/US90/05074		
PURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND BH			
	1		
}	ļ		
1	:		
•			
;	,		
!	ŧ		
	1		
1			
- DESIRVATIONS WHISE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHASLE'			
The motivational anales about the rot observe an expositive as intodes at chains about mean water 1111; till far the fore head darked as a statut			
1 Chine wombell on the part of the parties desired on the section of the parties of the property of the parties			
•			
Clean representation to the projection of parts of parts of parts of the projection of the project of the proje			
) [Carm number because they are decenders claims not de	aying to a consultance in a rate feature and gains and subsecce; a,		
PCT N-v 1 411			
NI TO GET BANK ONE MHERE THILL DE INACENTION OF TWENTON			
The leteraphone Seatowag Authories found mylegid mendings on the contractant applicance as surface			
I. Claims 1 - 24 drawn to a material d	enomition mource classified in		
class 39Z subclass 389.	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
II. Claim 25 drawn to a substrate heats	classified in class 219 subclass		
445,			
I S As officeness specialists for our timely said by the estates of the introduced application.	it. Specialeringtional courses from the correction of the states of the		
2 As any same of the represent applicable basish for a west finely ab-	f to the applicant, two westers were		
Indea claims of the international population for which feer were pri-	l, possificatio slaims!		
I Ha readwed additional sector less were browly and by the surbcard	Consequently, the internalismal service of a first services of		
top secretar feel manipage in the claims. 4 is shretes to claim hu	Tapra:		
I	n appropriete, to i international Boarching Aure 🦠 www. 🕬		
Memore un Protect			
The appropriat search fees were neckmostered by applicable profess.			